



Bleche/Platten gewalzt, Eloxaqualität
Tôles/plaques laminées, qualité éloxage

EN AW-5754
AlMg3

Verfahren: bis 6 mm kaltgewalzt, ab 7 mm warmgewalzt
 Procédé: jusqu'à 6 mm laminé à froid, dès 7 mm laminé à chaud
 Chem. Zusammensetzung: DIN EN 573-3
 Composition chimique:
 Mech.Wert/Prop. mécaniques: DIN EN 485-2
 Dimension/Dimension: DIN EN 485-3/4
 Zustand/Etat: halbhart/demi-dur H24, nach/selon DIN EN 515
³/₄ hart/ ³/₄ dur H26, nach/selon DIN EN 515

mm	kg/Tafel kg/tôle	EN AW-5754 ³ / ₄ hart ³ / ₄ dur	EN AW-5754 halbhart demi-dur
1020 × 2020 × 3	16.44	•	
1020 × 2020 × 4	21.92	•	
1020 × 2020 × 5	27.40	•	
1020 × 2020 × 6	32.88	•	
1520 × 3020 × 8	97.68		•
1520 × 3020 × 10	122.10		•
1520 × 3020 × 12	146.53		•
1520 × 3020 × 15	183.16		•
1520 × 3020 × 20	244.21		•