



**Rundstangen Strangguss (GC)**  
**Barres rondes coulées en continu (GC)**

**CC493K**  
**CuSn7Zn4Pb7-C (Rg7)**

Norm/Norme:	DIN EN 1982	
Toleranz/Tolérance:	bis/jusqu'à 96 mm	+0.6/-0 mm
	ab/dès 97 mm	+1.0/-0 mm
	ab/dès 193 mm	+2.0/-0 mm
Stangenlänge/Longueur:	3 m	
Stangenende	grün	
Marquage des barres:	vert	

Gebräuchlichste Lagerbronze mit sehr guten Gleit- und Notlaufeigenschaften, verschleissfest, meereswasserbeständig, gute Zerspanbarkeit.

Bronze d'usage courant. Excellentes propriétés de glissement, pouvant travailler sous lubrification faible ou défectueuse. Cette nuance est résistante à l'usure et à l'eau de mer. Bonne usinabilité.

mm	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C
10.0	0.78	●
13.0	1.28	●
15.0	1.68	●
16.0	1.90	●
17.0	2.14	●
19.0	2.65	●
21.0	3.22	●
23.0	3.85	●
26.0	4.89	●
28.0	5.65	●
31.0	6.90	●
33.0	7.80	●
36.0	9.25	●
38.0	10.29	●
41.0	11.95	●
43.0	13.13	●
46.0	15.00	●
51.0	18.39	●
56.0	22.13	●
61.0	26.21	●
63.0	27.94	●
66.0	30.64	●
71.0	35.41	●
76.0	40.53	●
81.0	46.00	●
86.0	51.81	●
91.0	57.96	●

mm	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C
96.0	65.00	●
102.0	73.29	●
107.0	80.57	●
112.0	88.21	●
122.0	104.51	●
127.0	113.18	●
132.0	122.20	●
142.0	141.26	●
152.0	161.71	●
163.0	185.80	●
173.0	209.15	●
183.0	233.88	●
193.0	262.68	●
203.0	290.31	●

Grössere Abmessungen kurzfristig ab Werkslager lieferbar.

Dimensions plus grandes disponibles rapidement du stock usine.

Die Gewichtsberechnungen sind theoretisch und berücksichtigen die angegebenen Maximaltoleranzen.

Les poids indiqués sont théoriques et tiennent compte des variations dues aux tolérances.