



Bleche/Platten gewalzt, Fräsqualität  
Tôles/plaques laminées, qualité pour fraisage

CW612N  
CuZn39Pb2

Norm/Norme:	DIN EN 1652
Zustand/Etat:	• hart /dur R490
	0 walzhart, ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
	0 laminé dur, caractéristiques mécaniques non définies
Verfahren/Procédé:	bis/jusqu'à 10 mm kaltgewalzt/laminé à froid
	ab/dès 12–30 mm warmgewalzt, kalt nachgewalzt/laminé à chaud et
	ab/dès 35 mm warmgewalzt/laminé à chaud

mm					kg/Tafel	CuZn39Pb2
					kg/tôle	
2000	x	300	x	0.3	1.53	●
2000	x	600	x	0.4	4.08	●
2000	x	600	x	0.5	5.10	●
2000	x	600	x	0.6	6.12	●
2000	x	600	x	0.8	8.16	●
2000	x	600	x	1.0	10.20	●
2000	x	600	x	1.2	12.24	●
2000	x	600	x	1.5	15.30	●
2000	x	600	x	2.0	20.40	●
2000	x	600	x	2.5	25.50	●
2000	x	600	x	3.0	30.60	●
1340	x	670	x	3.5	26.71	●
2000	x	600	x	4.0	40.80	●
2000	x	1000	x	5.0	85.00	○
2000	x	600	x	6.0	61.20	○
2000	x	600	x	7.0	71.40	○
2000	x	600	x	8.0	81.60	○
2000	x	700	x	10.0	119.00	○
2000	x	700	x	12.0	142.80	○
2000	x	800	x	15.0	204.00	○
2000	x	1000	x	20.0	340.00	○
2000	x	1000	x	25.0	425.00	○
2000	x	1000	x	30.0	510.00	○
2000	x	1000	x	35.0	595.00	○
2000	x	1000	x	40.0	680.00	○
2000	x	1000	x	45.0	765.00	○
2000	x	1000	x	50.0	850.00	○
2000	x	1000	x	60.0	1020.00	○
1500	x	700	x	80.0	714.00	○